

無石綿

NSメンテペースト

初期補修用プレミックスポリマーセメントペースト
公共住宅事業者等連絡協議会「機材の品質判定基準」適合品

NS メンテペーストは、公共住宅事業者等連絡協議会が定める品質判定基準に適合する製品です。豆板、コールドジョイント等のコンクリートの初期補修用として要求される各種機能を有しています。

特長

- NS メンテペーストは、公共住宅事業者等連絡協議会「初期補修用プレミックスポリマーセメントペースト」の品質判定基準に適合しています。
- 均一に配合調整された粉体と適正な混和液との組み合わせにより、安定した性能が得られます。
- コンクリートへの接着性、耐透水性、防錆性、中性化抑止性に優れています。

標準仕様

荷姿	適用部位	適用下地	適用仕上げ	標準調合	塗厚	標準施工面積
16kg/ ペール缶 (粉体 12kg、 混和液 4kg)	コンクリート構造物の豆板、 コールドジョイント、ひび割れ (0.3mm 未満)等の発生して いる箇所	コンクリート、 モルタル、 鉄筋	仕上塗材、 セラミックタイル等	粉体 12kg 混和液 4kg 清水 約 0.1ℓ	1mm	約 10m ² (1mm 厚)

上記標準仕様以外での施工による不具合につきましては、弊社では責任を負いかねますのでご注意ください。
※各生産工場により、標準調合(加水量)が若干変わることがありますので、製品の包装袋の記載値で調合してください。

性能

試験項目	試験結果	公共住宅事業者等連絡協議会「初期補修用プレミックスポリマーセメントペースト」の品質判定基準
ひび割れ	合格	浮き・ひび割れのないこと
防食性	120 時間 合格	さびが発生しないこと
接着強さ (N/mm ²)	標準時 鉄板 1.50	鉄板 0.60 以上
	モルタル板 3.33	モルタル板 0.60 以上
	温冷繰り返し 10 サイクル後 4.05	モルタル板 0.60 以上

※上記試験結果は、JIS 等の規格に定められた条件下で得られた測定値です。

(一財)ベターリビング

施工法

下地の清掃

下地のぜい弱層・レイタンス・油分・汚れ等をワイヤブラシ・サンダー掛け等で除去し、水洗い清掃または高圧水洗浄をおこなってください。

*浮き・はく落の原因となりますので、下地の清掃は入念におこなってください。

練混ぜ

NS メンテペーストの混和液と所定量の水を容器に入れ、粉体を徐々に加えながらハンドミキサー等で十分に練り混ぜてください。

*強度低下の原因となりますので、粉体と混和液および水の調割合を厳守してください。加水後の材料は夏季 40 分以内、冬季 60 分以内に使い切り、練足し、水を加えての練直しは避けてください。

塗付け

NS メンテペーストを刷毛等で下地面に擦り込むように塗布してください。

*浮きや割れの原因となりますので、必ず下地へよく擦り込むように塗布してください。

*下地への吸水が激しく刷毛塗り作業性が悪い場合は、吸水調整材として NS ハイフレックス HF-1000 の 5 倍希釈液を塗布してください。

養生

通風や直射日光を避け、必要に応じて屋内では開口部の閉鎖、屋外ではシート掛け等の養生をおこなってください。また、施工後、降雨・降雪のおそれがある場合も、シート掛け等の養生をおこなってください。

*強度が出ないおそれがあるため、通風や直射日光により塗付け面の乾燥が激しい場合には、塗付け翌日以降に散水養生をおこなってください。

*初期の雨掛り等は、強度不足・白華の原因となりますので、シート掛け等の養生をおこなってください。白華した場合には水洗い等により除去してから、次工程の作業をおこなってください。

*仕上材の素地ごしらえ等の次工程までの養生は、夏季 3 日以上、冬季 7 日以上おこなってください。

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	0712064
放散等級 区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org/



使用上の注意

- 気温が 3°C 以下になる場合には、施工を避けてください。
- 本品は既調合品です。指定材料以外の他の材料の混入は避けてください。
- 練混ぜに使用する水は、水道水等の清水を使用してください。
- 使用後の器具は速やかに水で洗浄してください。
- 製品は製造年月日を確認し、6 ヶ月以内を目安に使用してください。

本カタログに記載された内容(データ・仕様・施工法等)は、作成時点で入手できた情報・データに基づいており、実際の現場での結果を確実に保証するものではありません。また、本カタログの内容は、断りなく変更することがありますので、ご了承ください。ご使用に際しては、適切な使用方法と安全対策に注意し、お取り扱いください。



製品問合わせダイヤル ☎ **0120-974237**

製品の概要・施工に関してはこちらのダイヤルまでお問合せください。

ホームページ <http://www.nihonkasei.co.jp/> 日本化成の最新情報もご覧ください。